

Reação de Redução do Oxigênio em Pt/C: É Possível Melhorar o Desempenho Variando o Método de Preparação?

Júlio César M. da Silva*¹ (PG), Daniel C. Rascio¹(IC), Rodrigo Fernando B. de Souza¹ (PG), Érico T. Neto¹ (PQ), Marcelo L. Calegari²(PQ), Mauro C. dos Santos¹ (PQ).

*quimijulio@yahoo.com.br

¹LEMN – Centro de Ciências Naturais e Humanas - Universidade Federal do ABC, Santo André, SP. CEP 09210-170, Rua Santa Adélia 160, Bairro Bangu, Santo André, SP, Brasil.

² GMEME – DFQ – Instituto de Química de São Carlos - Universidade de São Paulo, São Carlos, SP.

Palavras Chave: Eletrocatalise, Pt/C, redução do oxigênio,

Introdução

Pesquisas estão sendo desenvolvidas com intuito de melhorar o desempenho dos eletrocatalisadores utilizados em células a combustível. O desenvolvimento de eletrocatalisadores para cátodos representa um dos maiores desafios no desenvolvimento das Células a Combustível¹. O método de preparação dos eletrocatalisadores tem grande influência na estrutura, morfologia e na atividade catalítica para a reação de redução do oxigênio (RRO)². Uma forma de melhorar a atividade catalítica dos eletrocatalisadores de Pt é a geração de partículas homogeneamente dispersas, modificando a morfologia³. Neste trabalho, eletrocatalisadores de Pt/C foram sintetizados por um novo método de preparação que consiste de uma adaptação do método desenvolvido por Braidy *et al.*⁴.

Resultados e Discussão

Os eletrocatalisadores estudados neste trabalho possuem a razão 20% de Pt em Carbono. A caracterização eletroquímica dos materiais foi realizada por meio de voltametria cíclica e o desempenho do material foi determinado por curvas de polarização e gráfico de Koutecky–Levich. Na Figura 1 encontra-se a comparação dos resultados obtidos para a curva de polarização em estado estacionário para os eletrocatalisadores de Pt/C.




Figura 1 – Curvas de polarização em estado estacionário para os diferentes eletrocatalisadores de Pt/C em meio de H₂SO₄ 0,5 mol L⁻¹; w = 1600 rpm.

Na figura 1 Pode ser observada uma significativa diferença nos potenciais de redução de oxigênio entre os eletrocatalisadores, com 0,97 V para a Pt/C desenvolvido neste trabalho e 0,93 V para Pt/C E-

tek. A densidade de corrente no disco para o Pt/C preparado foi em torno de 70%, superior ao Pt/C E-tek. Sugere-se que o melhor desempenho para a redução de oxigênio utilizando-se Pt/C pode ser atribuído à morfologia dos eletrocatalisadores. Na figura 2 encontra-se apresentada uma imagem (MET) de Pt/C (preparado).




Figura 2 – Imagem de Pt/C (preparado) obtida por Microscopia Eletrônica de Alta Resolução.

O eletrocatalisador Pt/C preparado apresenta a maior % de tamanho de partículas entre 4 e 6 nm, enquanto que o material de origem comercial Pt/C E-tek, possui maior % de distribuição de partículas entre 2 e 4nm. A boa distribuição do Pt/C preparado e o tamanho das partículas, são provavelmente os fatores que justificam o melhor desempenho, dado que os experimentos de difração de raios X mostraram a mesma fase de Pt e que a densidade de corrente limite para RRO (mA cm⁻²) é duas vezes maior que o material de origem comercial.

Conclusões

O eletrocatalisador de Pt/C produzido neste trabalho demonstrou melhor desempenho que o material de origem comercial Pt/C E-tek para reação de redução de oxigênio. Demonstrando que o método de preparação dos eletrocatalisadores tem influência no desempenho eletrocatalítico.

Agradecimentos

FAPESP (05/59992-6, 09/09145-6, 08/58789-0), CNPq (47474212008-8), Capes, LNLS e UFABC

¹ Carlos M.; Sanchez-Sanchez e Allen J. Bard. *Anal. Chem.* **2009**, *81*, 8094

² Meza, D; Morales, U; Roquero, P e Salgado L. *int. j. hydrogen energy* **2009**, *39*, 4

³ Garcia-Contreras M.A. *et al. int. j. hydrogen energy* **2008** *33* 6672.

⁴ Braidy, N.; Purdy, G.R. e Botton, G.A. *Acta Materialia* **2008**, *56*, 5972